



Position **Röckelein Franken City - System aus 4 Steingrößen - Höhe 100 mm**
 zweischichtig, mit Mikrofase, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1339 Typ DILPU

Größe (mm): 400 x 200 200 x 200 350 x 200 450 x 200

Höhe (mm): 100

Kantenausbildung: Gefast (Mikrofase)

Oberfläche: Betonrau

Farbe: Betongrau Anthrazit Coloriert Marmoriert
 Terracotta Sandstein Anthrazit-Nuanciert

Oberfläche: Kugelgestrahlt

Farbe: Betongrau Anthrazit

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die 3-5 mm breiten DIN-Fugen sind mit Brechsand 0/3 bzw. 0/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebearbeiten einzukalkulieren.

| | | | |
|------------------|---|---|-------------------|
| | | | Gesamtsumme netto |
| m ² á | € | = | € |

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung
 www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
 96193 Wachenroth
 Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
 Fax 09548 89-118
 verkauf@roeckelein.de