


**Position Röckelein Franken City Titanium - System aus 3 Steingrößen**

zweischichtig, mit Mikrofase, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1338 Typ DI bzw. DIK bzw. nach DIN EN 1339 Typ DILPU, feinsandige Oberfläche mit Glimmer

Größe (mm):	<input checked="" type="checkbox"/> 400 x 200	<input checked="" type="checkbox"/> 350 x 200	<input checked="" type="checkbox"/> 450 x 200
Höhe (mm):	<input checked="" type="checkbox"/> 80		
Kantenausbildung:	<input checked="" type="checkbox"/> Mikrofase		
Oberfläche:	<input type="checkbox"/> Betonrau		
Farbe:	<input type="checkbox"/> Titanium Daylight	<input type="checkbox"/> Titanium Moonlight	<input type="checkbox"/> Titanium Midnight

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die 3-5 mm breiten DIN-Fugen sind mit Brechsand 1/3 bzw. 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebearbeiten einzukalkulieren.

				Gesamtsumme netto
	m <sup>2</sup> á	€	=	€

### Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



**Kaspar Röckelein KG**  
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung  
 Kaspar-Röckelein-Str. 6  
 96193 Wachenroth  
 Tel. 09548 89-0  
 verkauf@roeckelein.de

**Baustoffwerk Altendorf**  
 K. Röckelein GmbH & Co. KG  
 Röckeleinplatz 1  
 96146 Altendorf  
 Tel. 09545 9400-0  
 altendorf@roeckelein.de

**Kaspar Röckelein KG**  
 Baustoffwerk Ebing  
 Bamberger Weg 181  
 96179 Rattelsdorf  
 09544 9490-0  
 ebing@roeckelein.de