


Position Rückenlein Frankenpflaster 4-fach verschiebesicher

zweischichtig, mit Mikrofase, verlegemaschinengerecht, nach DIN EN 1338, Typ DI bzw. DIK

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

Größe (mm): 200x200 200x100 400x200
 Höhe (mm): 100
 Kantenausbildung: Mikrofase
 Oberfläche: Betonrau
 Farbe: Betongrau Anthrazit Coloriert Marmoriert

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die 3-5 mm breiten DIN-Fugen sind mit Brechsand 1/3 bzw. 3/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten einzukalkulieren.

			Gesamtsumme netto
m ² á	€	=	€

Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



Kaspar Röckelein KG
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung
 www.roeckelein.de

Kaspar-Röckelein-Str. 6
 96193 Wachenroth
 Reg.-Gericht Fürth HRA 4550

Tel. 09548 89-0
 Fax 09548 89-118
 verkauf@roeckelein.de