

Position **Röckelein Frankenpflaster-Drain mit 8 mm Fuge**

zweischichtig, mit Fase, mit anbetonierten Abstandshaltern, nach DIN EN 1338 Typ DI bzw. DIK

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

- Größe (mm):  200 x 200     300 x 200
- Höhe (mm):  80
- Fugenbreite (mm):  8
- Kantenausbildung:  Mikrofase
- Oberfläche:  Betonrau
- Farbe:  Betongrau     Anthrazit

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5 oder 0/8 zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die umseitigen 8 mm breiten Drainfugen sind mit einem Splitt 2/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten einzukalkulieren.

				<b>Gesamtsumme netto</b>
$m^2$	á	€	=	€

**Ihr Partner für hochwertige Baustoffe**



**Kaspar Röckelein KG**  
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung  
 Kaspar-Röckelein-Str. 6  
 96193 Wachenroth  
 Tel. 09548 89-0  
 verkauf@roেকেlein.de

**Baustoffwerk Altendorf**  
 K. Röckelein GmbH & Co. KG  
 Röckeleinplatz 1  
 96146 Altendorf  
 Tel. 09545 9400-0  
 altendorf@roেকেlein.de

**Kaspar Röckelein KG**  
 Baustoffwerk Ebing  
 Bamberger Weg 181  
 96179 Rattelsdorf  
 09544 9490-0  
 ebing@roেকেlein.de