



Position **Röckelein Via Scalotta® Form A (KF)**  
 zweischichtig, mit Abstandsnoppen, nach DIN EN 1338, Typ DI

(Angaben bitte eintragen bzw. markieren!)

Größen (mm):  Form A:      Breite: 90/120/150      Länge: 90 - 300

Höhe (mm):       80

Kantenausbildung:  Scharfkantig

Oberflächen:       Betronrau  
 Gealtert - mit behauenen Kanten (paketierte)

Farbe:       Coloriert  
 Anthrazit-Nuanciert

Frei Baustelle liefern und auf einem ca. 3 - 5 cm starken Splittbett (verdichteter Zustand) verlegen.

Als Bettungsmaterial für Betonpflasterdecken sind nach DIN 18318 Abschnitt 3.4.1 und TL Pflaster StB Baustoffgemische 0/4, 0/5, 0/8 oder 0/3 Brechsand zulässig.

Das Verlegebett ist profil- und fachgerecht mit dem geforderten Gefälle herzustellen. Die zulässigen Toleranzen sind einzuhalten. Die Pflastersteine sind nach Angaben der Bauleitung aus mehreren Paketen per Hand (wie Natursteinpflaster) gemischt zu verlegen. Nach dem Verlegen ist in Abständen von 2 m die Fläche auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu überprüfen. Die Fugen sind mit Brechsand 1/5 mm zu verfüllen. Die Fläche ist anschließend gründlich zu säubern. Der Pflasterbelag ist mit einer einwandfreien, für die jeweilige Steinart geeigneten, sauberen Rüttelplatte (mind. 5.000 Schwingungen/min, Vorlauf ca. 25 m/min) mit Gummirollen oder Kunststoffschürze bis zur Standfestigkeit auf Sollhöhe einzurütteln. Die Fugen sind bis zur vollen Sättigung mehrmals einzukehren bzw. einzuschlämmen. Überschüssiges Material ist später zu entfernen. Im Gesamtpreis ist die Lieferung sämtlicher Materialien und Nebenarbeiten einzukalkulieren.

Um eine wasserdurchlässige Fuge zu erhalten, empfehlen wir Splittmaterial > 1/3 bzw. 1/5.

			<b>Gesamtsumme netto</b>
$m^2$	á	€ =	€

### Ihr Partner für hochwertige Baustoffe



**Kaspar Röckelein KG**  
 Baustoffwerk und Hauptverwaltung  
 Kaspar-Röckelein-Str. 6  
 96193 Wachenroth  
 Tel. 09548 89-0  
 verkauf@roeckelein.de

**Baustoffwerk Altendorf**  
 K. Röckelein GmbH & Co. KG  
 Röckeleinplatz 1  
 96146 Altendorf  
 Tel. 09545 9400-0  
 altendorf@roeckelein.de

**Kaspar Röckelein KG**  
 Baustoffwerk Ebing  
 Bamberger Weg 181  
 96179 Rattelsdorf  
 09544 9490-0  
 ebing@roeckelein.de